

# CVC™ CURE RS

## Beton Kür Malzemesi

<b>Ürün Tanımı</b>	Yeni dökülmüş beton yüzeylere rulo ya da püskürtme yöntemiyle uygulanarak taze betonun su kaybını önleyen, yüksek düzeyli reçine esaslı, solvent bazlı, sıvı kür malzemesidir.															
<b>Ürün No</b>	104-2															
<b>Kullanım Alanları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• İç ve dış tüm saha betonları,</li><li>• Havaalanı, yol ve köprü betonları,</li><li>• Limanlar, depolama alanları,</li><li>• Apron ve park sahaları,</li><li>• İstinat duvarları, kolon ve kirişler, teras çatılar,</li><li>• Perdahlı beton uygulamaları, yüzey sertleştiriciler vs. gibi bütün beton yüzeyleri için elverişlidir.</li></ul>															
<b>Özellikleri/Avantajları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomiktir, sulama ve benzeri pahalı metotları ortadan kaldırır.</li><li>• Planlanan mukavemetlere ulaşılmasını sağlar.</li><li>• Betonun, dış hava şartlarına karşı (güneş, don vb.) mukavemetini artırır.</li><li>• Yüzeyin aşınma direncini artırır.</li><li>• Yüksek kütleme ile rötre çatlakları ihtimalini azaltır.</li></ul>															
<b>Teknik Veri</b>	<table border="1"><tr><td>Görünüm</td><td>Şeffaf, sıvı halde</td></tr><tr><td>Ambalaj</td><td>30 lt'lik plastik bidonlarda</td></tr><tr><td>Kuruma süresi</td><td>30-45 dakika (ortam koşullarına bağlı)</td></tr><tr><td>Sarfiyat</td><td>Ortam koşullarına bağlı olarak 100-150 gr/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Uygulama aletleri</td><td>Sünger rulo, fırça veya mekanik bir pülverizatör</td></tr><tr><td>Tehlike sınıfı</td><td>Yanıcı</td></tr><tr><td>Depolama</td><td>Serin ve kuru bir ortamda, orijinal ambalajında açılmaksızın yaklaşık 12 ay. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamasına ve aşırı sıcak ortamlarda saklanmamasına dikkat ediniz.</td></tr></table>	Görünüm	Şeffaf, sıvı halde	Ambalaj	30 lt'lik plastik bidonlarda	Kuruma süresi	30-45 dakika (ortam koşullarına bağlı)	Sarfiyat	Ortam koşullarına bağlı olarak 100-150 gr/m <sup>2</sup>	Uygulama aletleri	Sünger rulo, fırça veya mekanik bir pülverizatör	Tehlike sınıfı	Yanıcı	Depolama	Serin ve kuru bir ortamda, orijinal ambalajında açılmaksızın yaklaşık 12 ay. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamasına ve aşırı sıcak ortamlarda saklanmamasına dikkat ediniz.	
Görünüm	Şeffaf, sıvı halde															
Ambalaj	30 lt'lik plastik bidonlarda															
Kuruma süresi	30-45 dakika (ortam koşullarına bağlı)															
Sarfiyat	Ortam koşullarına bağlı olarak 100-150 gr/m <sup>2</sup>															
Uygulama aletleri	Sünger rulo, fırça veya mekanik bir pülverizatör															
Tehlike sınıfı	Yanıcı															
Depolama	Serin ve kuru bir ortamda, orijinal ambalajında açılmaksızın yaklaşık 12 ay. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamasına ve aşırı sıcak ortamlarda saklanmamasına dikkat ediniz.															
<b>Hazırlama Talimatı</b>	Ürün kullanıma hazırdır.															
<b>Uygulama</b>	Taze dökülmüş beton yüzeydeki parlaklık matlaşınca (serbest su kaybolunca) uygulamaya başlanır. Kalıplı uygulamalarda kalıplar söküldükten hemen sonra uygulanmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle yapılabilir. Uygulamadan sonra <b>CVC CURE RS</b> uygulanmış beton yüzeyi, 3-5 saat yağmur vb. etkenlerle suya maruz kalmaması sağlanmalıdır.															
<b>Genel Hususlar</b>	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.															
<b>İmha Etme</b>	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.															
<b>Güvenlik Bilgileri</b>	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.															