

CVC™ POOL PAINT 20

Havuz Boyası

Ürün Tanımı	Havuz kimyasallarına, Ultraviyole ışınlarına ve atmosfer koşullarına dayanıklı; tek bileşenli; kullanıma hazır koruyucu havuz boyasıdır. Çimento esaslı sistemlerin sistem bileşenidir.	
Ürün No	604	
Bayındırlık Poz No	04.509/1	
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Beton, sıva ve şap yüzeyler, • Yüzme ve süs havuzları, su depoları, • Dere olukları, atık su kanalları ve boruları, • CVC 2C'nin üzerine koruyucu kaplama olarak, • UV ve Atmosfer koşullarına dayanıklı, kalıcı renk istenen sistemlerde son kat olarak, • Çizilme, aşınma, su buharı ve nem direncinin yüksek olması nedeni ile deniz kenarı ve endüstriyel tesislerde tercih edilir. 	
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> • Çizilme, aşınma, su buharı ve nem direnci çok yüksektir. • Elastiktir, çatlama yapmaz. • Rengi solmaz, kalıcılığı çok yüksektir. • Yüksek örtücülüğe sahiptir. • Alkali ve kloro karşı oldukça dayanıklıdır, sudan etkilenmez. • Mükemmel UV dayanımı ve termal mukavemet sağlar. • Yüzeylerde yosun ve bakteri oluşumunu engeller. • Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, rulo ile ya da püskürtülerek uygulanabilir). • Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir. 	
Teknik Veri	Parlaklık	Parlak veya Yarı Mat
	Ambalaj	10 kg veya 20 kg. teneke kutularda
	Renk	Beyaz, mavi veya gri (Belirli miktarda istenilen özel renklerde imalat yapılabilir)
	Yoğunluk	1,16 ± 0,02 gr/ml (20 °C'de)
	Alevlenme Noktası	> 21 °C
	Karışım Ömrü	7-8 Saat / 20 °C, 200 gr
	Uygulama Şekli	Rulo, fırça veya püskürtme tabancası
	İnceltici	CVC Tiner kullanılmalıdır.
	Sarfıyat	Tek kat için 0,100–150 ml/m ² Yüzey durumuna ve kullanım amacına bağlı değişken
	Depolama	Raf ömrü ~ 6 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzey, kuru, sağlam, tam yüklenmeye hazır ve tozsuz olmalıdır.	
Hazırlama Talimatı	CVC POOL PAINT 20 tamamı uygun bir karıştırıcıyla homojen hale getirilir. Gerekirse uygulama viskozitesine gelmesi için, %5–15 CVC Tiner ilave edilir.	
Uygulama	Karışım; havalı püskürtme, havasız püskürtme, rulo veya fırça ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Yüzey durumuna bağlı olarak bir veya iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az üç saat beklenmelidir.	
Dikkat Edilmesi Gerekenler	<ul style="list-style-type: none"> • CVC POOL PAINT 20 uygulaması yapılan yer, kuruyana kadar sudan koruyunuz. • Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanınız ve ortamı havalandırarak çalışınız. • Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz. • R42/43: Solunduğunda / deri ile temasında alerji yapabilir. • S36/37: Çalışma sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. 	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	